

УДК 669.245.018.044:620.193.53

Д-р техн. наук А. Д. Коваль, канд. техн. наук А. Г. Андриенко,
канд. техн. наук С. В. Гайдук, канд. техн. наук В. В. Кононов

Національний технічний університет, г. Запоріжжя

ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЯ ВОЛЬФРАМА К МОЛИБДЕНУ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СПЛАВА ЖСЗЛС, ОПТИМАЛЬНО ЛЕГИРОВАННОГО ГАФНИЕМ И ТАНТАЛОМ

Оценено влияние соотношения вольфрама к молибдену (W/Mo) в диапазоне от 1 до 7 на прочностные характеристики литьевого жаропрочного коррозионностойкого сплава ЖСЗЛС, оптимально легированного гафнием и tantalом. Приведены результаты механических испытаний на кратковременную и длительную прочность опытных составов в сравнении с некоррозионностойким промышленным сплавом ЖСБУ.

Ключевые слова: литьевые жаропрочные коррозионностойкие никелевые сплавы, многокомпонентная система легирования, оптимальное соотношение, механические испытания, кратковременная и длительная прочность.

Введение

Основная тенденция дальнейшего развития газотурбостроения заключается в повышении коэффициента полезного действия (КПД) за счет постоянного повышения температуры газа на входе в турбину. В свою очередь, это требует повышения служебных характеристик материалов горячего тракта турбины и, прежде всего, длительной прочности материала, т. е. его высокотемпературной работоспособности [1–7].

В настоящее время предприятия, выпускающие авиационные газотурбинные двигатели, проектируют и осваивают выпуск как авиационных, так и наземных газотурбинных двигателей нового поколения одновременно с модернизацией существующих газотурбинных установок разного назначения [8]. Так, на промышленных предприятиях ГП ЗМКБ «Ивченко-Прогресс» и ОАО «Мотор Сич» освоен технологический процесс получения сопловых лопаток из сплава ЖСБУ для стационарных газотурбинных двигателей разного типа. Однако, как показала практика, данный сплав не обеспечивает необходимого эксплуатационного ресурса лопаткам из-за низкой высокотемпературной коррозионной (ВТК) стойкости.

Взамен сплава ЖСБУ рекомендовано использовать промышленный литьевой жаропрочный коррозионностойкий никелевый сплав ЖСЗЛС, полностью удовлетворяющий требованиям к материалу сопловых лопаток, однако имеющий достаточно низкий уровень прочностных характеристик, что делает его применение как материала лопаток для газотурбинных двигателей нового поколения не перспективным. Поэтому возникла необходимость в разработке на основе промышленного литьевого жаропрочного коррозионностойкого никелевого сплава ЖСЗЛС модернизированного состава с более высокими прочностными ха-

теристиками, приближающимися по уровню к промышленному литьевому жаропрочному не коррозионностойкому никелевому сплаву ЖСБУ.

В данной работе было исследовано влияние различного соотношения вольфрама к молибдену в диапазоне от 1 до 7 в сплаве ЖСЗЛС, легированного гафнием и tantalом, на механические свойства для оптимизации границ легирования данного соотношения с целью обеспечения прочностных характеристик на уровне промышленного сплава ЖСБУ.

Постановка задачи

На первом этапе было исследовано влияние гафния в диапазоне концентраций от 0,1 % до 0,9 % по массе на структуру и механические свойства промышленного сплава ЖСЗЛС и оптимизировано его содержание по лучшим показателям прочностных характеристик [9].

На втором этапе было исследовано влияние tantalа в диапазоне концентраций от 1,5 % до 3,5 % по массе на структуру и прочностные характеристики сплава ЖСЗЛС, оптимально легированного гафнием, и оптимизировано содержание tantalа по лучшим показателям механических свойств [10].

На третьем, заключительном этапе, исследовалось влияние соотношения вольфрама к молибдену в исследуемом диапазоне от 1 до 7 в сплаве ЖСЗЛС, оптимально легированного гафнием и tantalом, для оптимизации данного соотношения по лучшим суммарным показателям прочностных характеристик.

Для этой цели на базе сплава ЖСЗЛС, оптимально легированного гафнием 0,3 % и tantalом 2,5 % (состав 0) с разным соотношением вольфрама к молибдену в исследуемом диапазоне, были отлиты образцы опытных составов № 1–№ 5. Одновременно были отлиты образцы из промышленного сплава ЖСБУ.

Заливка образцов исследуемых сплавов осуществлялась в вакуумно-индукционной печи марки УППФ-3М в соответствии с серийной технологией. Литые заготовки образцов имели цилиндрическую форму диаметром 16 мм и длиной 70 мм.

Химический анализ опытных плавок проводился стандартными методами, согласно требованиям ТУ 14-1689-73, ОСТ 1.90126-85 и ОСТ 1.90127-85. Спектральный химический анализ проводился на оптическом эмиссионном приборе ARL-4460 (квантометр одновременного многоканального анализа). Химические составы опытных плавок исследованных сплавов приведены в таблице 1.

Далее из литых заготовок были изготовлены цилиндрические образцы для сравнительных механических испытаний по стандартным методикам: на кратковременную прочность по ГОСТ 9651-73 при температуре 20 °C и длительную прочность по ГОСТ 10145-81 при температурах 950 °C и 975 °C. Механические испытания образцов проводились после термической обработки.

Таблица 1 – Химический состав опытных плавок исследованных сплавов

Сплав №	Содержание легирующих элементов %, по массе													
	C	Cr	Al	Ti	W	Mo	Co	Nb	Ta	Hf	Ce	Zr	B	Ni
0	0,12	14,9	2,9	2,8	4,0	4,0	5,1	—	2,5	0,3	0,01	0,02	0,015	Осн.
1	0,10	14,7	3,1	3,0	5,0	3,0	4,5	—	2,5	0,3	0,01	0,02	0,015	Осн.
2	0,09	14,8	2,8	2,9	5,5	2,5	4,8	—	2,5	0,3	0,01	0,02	0,015	Осн.
3	0,08	14,6	3,0	2,7	6,0	2,0	4,6	—	2,5	0,3	0,01	0,02	0,015	Осн.
4	0,09	14,5	3,1	2,6	6,5	1,5	4,9	—	2,5	0,3	0,01	0,02	0,015	Осн.
5	0,11	14,4	2,9	2,8	7,0	1,0	4,7	—	2,5	0,3	0,01	0,02	0,015	Осн.
ЖСБУ	0,18	9,0	5,4	2,6	10,5	1,5	9,8	1,0	—	—	0,02	0,04	0,025	Осн.




Рис. 1. Кратковременные механические свойства при 20 °C сплава ЖСЗЛС, легированного гафием 0,3 % и tantalом 2,5 % с переменным соотношением W/Mo:

- 0 – сплав ЖСЗЛС + 0,3 %Hf + 2,5Ta с марочным соотношением W/Mo = 1,0;
- 1 – сплав ЖСЗЛС + 0,3 %Hf + 2,5Ta с соотношением W/Mo = 1,7;
- 2 – сплав ЖСЗЛС + 0,3 %Hf + 2,5Ta с соотношением W/Mo = 2,2;
- 3 – сплав ЖСЗЛС + 0,3 %Hf + 2,5Ta с соотношением W/Mo = 3,0;
- 4 – сплав ЖСЗЛС + 0,3 %Hf + 2,5Ta с соотношением W/Mo = 4,3;
- 5 – сплав ЖСЗЛС + 0,3 %Hf + 2,5Ta с соотношением W/Mo = 7,0;

ЖСБУ – не содержит гафния и tantalа с марочным соотношением W/Mo = 7,0.

Анализ результатов

Для оценки влияния соотношения вольфрама к молибдену на прочностные характеристики сплава ЖСЗЛС, легированного гафием и tantalом, с целью оптимизации пределов данного соотношения были проведены механические испытания на кратковременную и длительную прочность образцов опытных составов № 1–№ 5 с разным соотношением W/Mo в исследованном диапазоне от 1 до 7, в сравнении со сплавом ЖСЗЛС, легированного гафием и tantalом, у которого соотношение вольфрама к молибдену соответствовало марочному W/Mo = 1 (сплав 0) и промышленным сплавом ЖСБУ (табл. 1).

Испытания на кратковременную прочность проводили при 20 °C на образцах опытных составов №1–№5 с разным соотношением W/Mo в исследуемом диапазоне (рис. 1), в сравнении с промышленным сплавом ЖСБУ.

Результаты испытаний на кратковременную прочность показали, что при увеличении соотношения вольфрама к молибдену прочностные характеристики опытных сплавов № 1–№ 5 повышаются, но при этом снижаются показатели пластичности.

Было установлено, что зависимость свойств сплава ЖС3ЛС, легированного гафием и tantalом, от величины соотношения вольфрама к молибдену в исследованном диапазоне не имеет экстремального характера. Из рисунка 1 видно, что наиболее высокие значения кратковременной прочности достигаются в сплаве ЖС3ЛС с 0,3% гафния и 2,5 % tantalа при соотношении W/Mo = 7 (W = 7 %, Mo = 1 %) – опытный состав № 5. Испытания показали, что при увеличении соотношения W/Mo до 7 в образцах опытного сплава № 5 повышаются показатели предела прочности σ_b на 130 МПа и предела текучести $\sigma_{0,2}$ на 150 МПа, при этом снижаются показатели пластичности δ с 9,0 % до 3,5 %, т. е. в 2–2,5 раза, по сравнению со сплавом ЖС3ЛС с гафием и tantalом при соотношении W/Mo = 1 (состав 0). Механические испытания на кратковременную прочность показали, что оптимальное соотношение показателей прочности и пластичности достигаются в опытном составе № 4 при соотношении W/Mo = 4,3 (W = 6,5 %, Mo = 1,5 % по массе). Так, предел прочности σ_b образцов опытного сплава № 4 повысился на 110 МПа, предел текучести на 140 МПа, по сравнению с образцами сплава ЖС3ЛС, легированного гафием и tantalом с соотношением W/Mo = 1 (состав 0), но при этом менее интенсивно снижаются показатели пластичности δ с 9 % до 6,5 % (рис. 1).

На рисунке 2 представлены результаты испытаний на длительную прочность при температуре $t = 950^{\circ}\text{C}$ и напряжении $\sigma = 200$ МПа образцов опытных сплавов № 1–№ 5 с различным соотношением W/Mo в исследованном диапазоне, в сравнении с образцами промышленного сплава ЖС6У.

Результаты испытаний на длительную прочность показали, что при увеличении величины соотношения вольфрама к молибдену от 1,7 до 7,0 долговечность образцов опытных сплавов № 1–№ 5 заметно возрастает. Установлено, что долговечность образцов сплава ЖС3ЛС, легированного гафием и tantalом (сплав 0) зависит от величины соотношения вольфрама к молибдену и так же, как в случае испытаний на кратковременную прочность, не имеет экстремального характера в исследованном диапазоне (рис. 2).

Полученные результаты показали, что наиболее высокие значения длительной прочности достигаются в сплаве ЖС3ЛС, легированного гафием и tantalом, при соотношении W/Mo = 7 (состав № 5), которое также имеет марочный промышленный сплав ЖС6У, но при более высоком уровне пластичности. Испытания показали, что образцы опытного состава № 4 с соотношением W/Mo = 4,3 имеют время до разрушения образцов в 3–4 раза больше, чем сплав ЖС3ЛС с гафием и tantalом при марочном соотно-




Рис. 2. Влияние соотношения W/Mo в сплаве ЖС3ЛС с гафием и tantalом на время до разрушения образцов, испытанных при температуре $t = 950^{\circ}\text{C}$ и напряжении $\sigma = 200$ МПа:

- 0 – сплав ЖС3ЛС+0,3%Hf+2,5Ta с марочным соотношением W/Mo = 1,0;
- 1 – сплав ЖС3ЛС+0,3%Hf+2,5Ta с соотношением W/Mo = 1,7;
- 2 – сплав ЖС3ЛС+0,3%Hf+2,5Ta с соотношением W/Mo = 2,2;
- 3 – сплав ЖС3ЛС+0,3%Hf+2,5Ta с соотношением W/Mo = 3,0;
- 4 – сплав ЖС3ЛС+0,3%Hf+2,5Ta с соотношением W/Mo = 4,3;
- 5 – сплав ЖС3ЛС+0,3%Hf+2,5Ta с соотношением W/Mo = 7,0;

ЖС6У – не содержит гафния и tantalа с марочным соотношением W/Mo = 7,0

шении W/Mo = 1 (состав 0), что обеспечивает повышение долговечности образцов до уровня сплава ЖС6У. Следует отметить, что все опытные составы №1–№5, имеющие соотношение W/Mo > 1, показали более высокий уровень характеристик кратковременной и длительной прочности, чем сплав ЖС3ЛС с гафием и tantalом, но при марочном соотношении W/Mo = 1 (состав 0).

Таким образом, опытный состав № 4, в дальнейшем называемый сплав ЖС3ЛС-М, содержащий 0,3 % гафния и 2,5 % tantalа по массе при соотношении W/Mo = 4,3, обладает оптимальными суммарными показателями прочности и пластичности. При этом его прочностные характеристики находятся на эквивалентном уровне, в сравнении с некоррозионностойким сплавом ЖС6У, но с более высоким уровнем пластичности.

В таблице 2 приведены результаты промышленной аттестации механических свойств разработанного сплава ЖС3ЛС-М по входному паспортному контролю для сплава ЖС6У.

Результаты промышленной аттестации механических свойств показали, что разработанный на основе промышленного сплава ЖС3ЛС литейный жаропрочный коррозионностойкий никелевый сплав ЖС3ЛС-М обеспечивает эквивалентный уровень как кратковременной, так и длительной прочности при значительно лучших показателях пластичности, в сравнении с некоррозионностойким жаропрочным сплавом ЖС6У.

Таблица 2 – Результаты промышленной аттестации механических свойств

Марка сплава	Состояние образца	Результаты механических испытаний			
		Кратковременная прочность при 20 °C		Длительная прочность	
ЖСЗЛС-М	После ТО	σ_B , МПа	$\sigma_{0,2}$, МПа	δ , %	$\sigma_{20}^{97,5} \geq 40$, часов
		1090	910	8,0	44 ³⁰
		1075	905	10,0	40 ¹⁰
		1115	925	9,5	40 ¹⁵
		1125	930	10,0	43 ⁵⁵
		1120	940	9,0	45 ⁰⁰
		1115	915	8,5	41 ²⁰
		1110	910	7,5	40 ³⁰
		1085	900	7,0	42 ³⁰
OCT 1 90127-85 на сплав ЖСБУ	После ТО	≥ 850	–	≥ 3	≥ 40

Финишная оптимизация химического состава разработанного модернизированного состава – сплава ЖСЗЛС-М – была достигнута тем, что при содержании углерода в пределах 0,08–0,12 %, хрома в пределах 14,0–15,0 %, алюминия 2,5–3,5 %, титана 2,5–3,5 %, молибдена в пределах 1,5–2,5 %, вольфрама в пределах 6,0–7,0 %, кобальта в пределах 4,0–5,0 %, tantalа в пределах 2,0–3,0 %, гафния в пределах 0,2–0,4 %, циркония в пределах 0,010–0,020 %, бора в пределах 0,010–0,020 %, заметно улучшилась структурная стабильность и существенно повысились показатели кратковременной и длительной прочности, что обеспечило прочностные характеристики на эквивалентном уровне, в сравнении с жаропрочным некоррозионностойким промышленным сплавом ЖСБУ при лучшей пластичности.

В целом улучшилась сбалансованность многокомпонентной системы легирования разработанного сплава ЖСЗЛС-М и, соответственно, снизилась вероятность выделения избыточных, топологически плотноупакованных (ТПУ) фаз неблагоприятной морфологии как при кристаллизации, так и в процессе термической обработки.

Выводы

1. Лучшие суммарные показатели прочности и пластичности достигаются при оптимальном соотношении W/Mo = 4,3 в сплаве ЖСЗЛС, легированном 0,3 % гафния и 2,5 % tantalа по массе (состав № 4 – ЖСЗЛС-М). Дальнейшее повышение соотношения W/Mo до 7 приводит к заметному снижению показателей пластичности.

2. Увеличение в сплаве ЖСЗЛС-М соотношения вольфрама к молибдену с 1 до 4 при оптимальном легировании перспективными элементами гафнием и tantalом, позволило заметно повысить высокотемпературную работоспособность сплава за счет повышения термодинамической стабильности фаз и улучшения их структурной морфологии.

Список литературы

1. Литейные жаропрочные сплавы. Эффект С. Т. Кишкина : научн.-техн. сб. к 100-летию со дня рождения С. Т. Кишкина / Под общ. ред. Е. Н. Каблова. – М. : Наука, 2006. – 272 с.
2. Каблов Е. Н. Литые лопатки газотурбинных двигателей (сплавы, технология, покрытия) / Е. Н. Каблов. – Всеросийский научно-исследовательский институт авиационных материалов, Государственный научный центр Российской Федерации. – М. : МИСИС, 2001. – 632 с.
3. Каблов Е. Н. Жаропрочность никелевых сплавов / Е. Н. Каблов, Е. Р. Голубовский. – М. : Машиностроение, 1998. – 464 с.
4. Каблов Е. Н. Перспективы применения литейных жаропрочных сплавов для производства турбинных лопаток ГТД / Е. Н. Каблов, С. Т. Кишкин // Газотурбинные технологии. – 2002. – № 1. – С. 34–37.
5. Жаропрочность литейных никелевых сплавов и защита их от окисления / [Б. Е. Патон, Г. Б. Строганов, С. Т. Кишкин и др.]. – К. : Наук. думка, 1987. – 256 с.
6. Жаропрочные сплавы для газовых турбин. Материалы международной конференции / [Д. Коткорадис, П. Феликс, Х. Фишмайстер и др.] ; пер. с англ. под ред. Р. Е. Шалина. – М. : Металлургия, 1981. – 480 с.
7. Симс Ч. Т. Суперсплавы II. Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышленных энергоустановок / Симс Ч. Т., Столофф Н. С., Хагель У. К. ; пер. с англ. под ред. Р. Е. Шалина. – М. : Металлургия, 1995. – Кн. 1, 2. – 384 с.
8. Каблов Е. Н. 75 лет. Авиационные материалы / Избранные труды «ВИАМ» 1932 – 2007. Юбилейный научно-технический сборник / Под общ. ред. акад. РАН Каблова Е. Н. – М. : ВИАМ. – 2007. – 438 с.
9. Влияние легирования гафнием на структурообразование жаропрочного коррозионностойкого никелевого сплава / [А. Г. Андриенко, С. В. Гайдук, В. В. Кононов, Т. В. Тихомирова] // Молодые специалисты авиамоторостроительной отрасли «Молодежь в авиации: Новые решения и передовые технологии: V междунар. науч.-техн. конф., 16–20 мая 2011 г. : сб. тез. докл. – Запорожье-Алушта, 2011. – С. 172–174.

10. Влияние tantalа на структуру и прочностные характеристики литьевого жаропрочного коррозионностойкого никелевого сплава ЖС3ЛС / [А. Д. Коваль, А. Г. Андри-

енко, С. В. Гайдук, В. В. Кононов] // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя, ЗНТУ. – 2011. – № 2. – С. 42–46.

Одержано 09.12.2011

Коваль А.Д., Андрієнко А.Г., Гайдук С.В., Кононов В.В. Вплив співвідношення вольфраму до молібдену на механічні властивості сплаву ЖС3ЛС, оптимально легованого гафнієм і tantalом

Оцінено вплив співвідношення вольфраму до молібдену (W/Mo) в діапазоні від 1 до 7 на характеристики міцності ливарного жароміцького корозійностійкого сплаву ЖС3ЛС, оптимально легованого гафнієм і tantalом. Наведено результати механічних випробувань на короткочасну і довготривалу міцність дослідного складу, порівняно з некорозійностійким промисловим сплавом ЖС6У.

Ключові слова: ливарні жароміцькі корозійностійкі нікелеві сплави, багатокомпонентна система легування, оптимальне співвідношення, механічні випробування, короткочасна і довготривала міцність.

Koval A., Andrienko A., Gayduk S., Kononov V. Influence of tungsten to molybdenum ratio on mechanical properties of alloy ЖС3ЛС which is optimally alloyed with hafnium and tantalum

The influence of tungsten to molybdenum ratio (W/Mo) on the strength parameters of cast high-temperature corrosion-resistant alloy ЖС3ЛС which is optimally alloyed with hafnium and tantalum has been estimated within the range from 1 to 7. The short-term and long-term mechanical strength testing results of experimental chemical compositions have been represented in comparison with non-corrosion-resistant commercial alloy ЖС6У.

Key words: cast high-temperature corrosion-resistant nickel-base alloys, multi-component system of alloying, optimum ratio, mechanical tests, short-term and long-term strength.

УДК 669.721.5

Ю. О. Зеленюк¹, канд. мед. наук В. М. Чорний²,
канд. техн. наук В. А. Шаломеєв¹, д-р техн. наук Е. І. Цивірко¹

¹Національний технічний університет, ²Державний медичний університет;
м. Запоріжжя

КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ МАГНІЄВОГО СПЛАВУ МЛ-5 З ТИТАНОМ І ЦИРКОНІЄМ

Досліджували вплив хімічного складу, структурних складових литого магнієвого сплаву Мл-5 на корозійну стійкість у водних розчинах з різним вмістом хлористого натрію. Встановлено, що корозійна стійкість сплавів залежить від вмісту титану та цирконію і зростає зі збільшенням кількості інтерметалідів у сплаві, а також зменшується з підвищеннем концентрації хлористого натрію в розчині.

Ключові слова: магнієвий сплав, хімічний склад, мікролегування, інтерметалід, корозійна стійкість.

Збільшення ресурсу роботи деталей з магнієвих сплавів для авіа- та ракетодвигунів, електроніки та зменшення витрат на їх ремонт є актуальним завданням. Такі вироби експлуатуються в різних середовищах і умовах навантаження, а іх корозійна стійкість вивчена недостатньо. Дослідження корозійних властивостей магнієвих сплавів потребує проведення спеціальних експериментів.

Титан та цирконій елементи IV-а підгрупи, що мають близькі значення атомних радіусів ($\leq 15\%$), електропровідністі ($\leq 0,4$) та знаходяться поряд у ряді електрохімічних напружень з металом-основою, тому можуть утворювати з магнієм тверді розчини, незначно спотворюючи їх кристалічну гратку, та певною мірою впливати на корозійну стійкість (табл. 1).

У цій роботі вивчали вплив титану на цирконію на структурні складові литого магнієвого сплаву Мл-5 та його корозійну стійкість у водних розчинах з різним вмістом хлористого натрію.

Магнієвий сплав Мл-5 (% мас.): (8,62 Al; 0,32 Zn; 0,26 Mn; 0,030 Si; 0,016 Fe; 0,02 Cu; зал. Mg) виплавляли в індукційній тигельній печі ПІМ-500 за серійною технологією. Розплав рафінували флюсом BI-2(40...48 % $MgCl_2$; 30...40 % KCl ; 5 % $BaCl_2$; 3...5 % CaF_2) у роздавальній печі, з якої порційно відбирали ковшем розплав і вводили у нього магній – титанову та магній-цирконієву лігатури з розрахунком отримати у сплаві 0; 0,05; 0,1; 1,0 % (за масою) титану та цирконію. Розплав з температурі 730 ± 5 °C заливали в піщано-глинисті форми для одержання зразків з