

Малинов Л.С., Бурова Д.В. Підвищення властивостей середньовуглецевих низьколегованих сталей ізотермічного загартування з міжкритичного інтервалу температур (МКІТ), що створює багатофазну структуру

Показано, що ізотермічне гартування із МКІТ за схемою «вода-піч» дозволяє в середньовуглецевих низьколегованих сталях отримати багатофазну структуру (бейніт, феріт, метастабільний аустеніт, у низки випадків карбіди), яка забезпечує порівняно з поліпшенням рівень механічних властивостей і абразивну зносостійкість.

Ключові слова: міжкритичний інтервал температур, ізотермічне гартування, багатофазна структура, бейніт, метастабільний аустеніт.

Malinov L., Burova D. Increase of properties of medium-carbon low-alloy steels by isothermal tempering from intercritical temperature interval (ITI), which creating multi-phase structure

It was shown that isothermal quenching from intercritical temperature interval (ITI) of the scheme «water-furnace» allows in medium-carbon low-alloyed steels creating multi-phase structure (beynitic, ferrite, metastable austenite in some cases carbides), providing high (compared with improvement) level mechanical properties and abrasion resistance.

Key words: intercritical temperature interval (ITI), isothermal tempering, multi-phase structure beynite, metastable austenite.

УДК 621.793.6:669.35

Канд. техн. наук С. Н. Ткаченко

Запорожский национальный технический университет, г. Запорожье

ПОВЕРХНОСТНОЕ ЛЕГИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ОТВЕТСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ И ИЗНОСОСТОЙКОСТИ

Рассмотрено влияние поверхностного легирования на коррозионную стойкость и износостойкость. Установлена взаимосвязь между структурой, фазовым составом поверхностного слоя и эксплуатационными показателями деталей.

Ключевые слова: графит, поверхностное легирование, упрочнение, жаростойкость, адгезионная прочность, самораспространяющийся высокотемпературный синтез, диффузия, микроструктура, поверхностный слой, коррозионная стойкость, износостойкость.

Введение

Поверхностное легирование материалов широко используется в технике для повышения эксплуатационных характеристик деталей машин. Поверхностно легированные материалы [1] имеют более высокие эксплуатационные характеристики, чем неупрочненные. В условиях современного развития экономики Украины особо остро стоит проблема создания новых конструкционных материалов, способных работать в условиях высоких температур, химического сопротивления и больших динамических нагрузок [1]. Большинство деталей машин подвержено изгибу и кручению, при которых напряжения растут в направлении к поверхности. Разрушение деталей в процессе эксплуатации, как

правило, начинается с поверхности, где расположены основные источники концентрации напряжений. Поэтому особенно важно повышать прочность именно поверхностных и приповерхностных слоев [2]. Долговечность деталей и узлов, работающих в агрессивных средах при высоких температурах, во многом зависит от состава, структуры и свойств поверхностного слоя [3–5]. Разработка эффективных процессов создания слоев с повышенными эксплуатационными характеристиками диффузионных процессов основана на глубоком изучении диффузионных процессов, на развитии теории переноса элементов при насыщении ими поверхностных слоев металлов, сплавов и на их основе интерметаллидов, глубоком изучении механизмов фор-

мирования диффузионных слоев, исследования химического и фазового состава, структуры и механических свойств поверхности материала [1].

Анализ литературных данных и постановка проблемы

Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) представляет собой высокоинтенсивное экзотермическое взаимодействие химических элементов в конденсированной фазе, способное к самопроизвольному распространению в виде волны горения [6]. Благодаря высоким технологическим и физическим (тепловые свойства, электрические и магнитные характеристики) свойствам высокоуглеродистых материалов, используемых в качестве деталей ответственного назначения, применяется комплексное поверхностное легирование кремнием и бором в условиях теплового самовоспламенения, заключающегося в сопротивлении химических транспортных реакций с процессом теплового самовоспламенения порошковых смесей [5–6].

Цель и задачи исследования

Целью настоящей работы является разработка технологии поверхностного СВС-легирования высокоуглеродистых конструкционных материалов для деталей ответственного назначения с целью повышения коррозионной стойкости и износостойкости.

Материалы и методика исследования


В качестве исследуемых материалов были выбраны чугун ВЧ 45-5, (ДСТУ 3925-99) и электродный графит ЭГ. В качестве источника тепла для протекания процесса диффузионного насыщения были использованы порошки окислов Cr_2O_3 и SiO_2 . Дисперсность порошков составляла 100–350 мкм. Поверхностное упрочнение

образцов в условиях СВС осуществляли в реакторе открытого типа. Температуру СВС-смеси контролировали вольфрам-рениевой термопарой ВР-5 в защитном чехле, введенной непосредственно в ее объем. Микроструктура упрочненного слоя исследовалась на световом микроскопе «Neophot-21». Фазовый анализ осуществляли на рентгеноспектральном микроанализаторе MS-46, оснащенном приставкой электронного микроскопа МЕ 76. Испытание на коррозионную стойкость определяли по изменению массы образцов до и после испытаний, испытание на износостойкость проводили по ГОСТ 23.224-86.

Результаты исследований и их обсуждение

1 Коррозионная стойкость защитных диффузионных слоев

Силицирование чугуна повышает его коррозионную стойкость в 10 %-ном растворе H_2SO_4 до 3,5 раз (рис. 1). Скорость коррозии в указанном растворе после силицирования составляет 20 мг/дм² в сутки. Чугун силицируется по обменной реакции с тетрахлоридом кремния без участия водорода в качестве восстановителя и без реакций диспропорционирования:



При силицировании в реакторе создается такая температура, чтобы обеспечивалась заданная концентрация кремния в диффузионном слое и соответствующая структура слоя. Установлено, что оптимальное давление паров SiCl_4 находится в пределах 10–20 Па, а температура процесса должна составлять 1000 °C. Наилучшую коррозионную стойкость обеспечивает диффузионный слой, поверхность которого представляет собой упорядоченный твердый раствор Fe_3Si_3 (α' -фаза), а внутренний – твердый раствор кремния в железе (α -фаза).




Рис. 1. Коррозионная стойкость чугуна без покрытий и силицированного (с добавлением в шихту 10%Si) в 10%-ном растворе H_2SO_4 . Материал подложки – чугун марки ВЧ 45-5

С целью повышения коррозионной стойкости защитные покрытия легировали бором и никелем. При осаждении легирующих элементов получаются плотные, беспористые, эластичные покрытия, легированные Ni-B, толщиной до 200 мкм, с содержанием бора 1,5 % (рис. 2). Свойства защитных силицированных покрытий, содержащих никель и бор:

1. Устойчивость к коррозии.
2. Повышенная поверхностная твердость.
3. Высокая устойчивость к окислению при повышенных температурах.

Как оказалось экспериментально, силицирование графита дало еще больший эффект (рис. 3–4).

Микротвердость образующихся фаз показана в табл. 1. В результате установлена зависимость коррозионной стойкости поверхности упрочняемых деталей от содержания кремния, бора и никеля в шихте. Выявлено и экспериментально доказано, что силицирование чугуна при содержании кремния в шихте в количестве 10 % приводит к увеличению коррозионной стойкости в 3,2–3,5 раз, а добавка дополнительного бора в количестве 15 % в шихту и оксида никеля в количестве 0,5 % приводит к увеличению коррозионной стойкости чугуна в 3,8–4,2 раза.




Рис. 2. Коррозионная стойкость в 10 %-ном растворе H_2SO_4 чугуна без покрытий; силицированного (с добавлением в шихту 10 %Si) и силицированного (также 10 %Si) с легированными элементами (15 % B и 0,5 %NiO) в 10 %-ном растворе H_2SO_4 . Материал подложки – чугун марки ВЧ 45-5




Рис. 3. Коррозионная стойкость в 10 %-ном растворе H_2SO_4 графита без покрытий и силицированного (с добавлением в шихту 10 %Si). Материал подложки – графит марки ЭГ




Рис. 4. Коррозионная стойкость в 10 %-ном растворе H_2SO_4 графита без покрытий, силицированного (с добавлением в шихту 10 %Si) и силицированного (также 10 %Si) с легированными элементами (15 % B и 0,5 %NiO). Материал подложки – графит марки ЭГ

Таблица 1 – Микротвердость образующихся фаз

Фаза	Микротвердость H_{100} , МПа
Ni_3B	11900
Ni_2B	14300
Ni_4B_3	14860
NiB	15460
Ni_2B	33600

2 Износостойкость защитных покрытий

Изнашивание защитных покрытий на материале ВЧ 45-5 при сухом трении проводилось при скорости скольжения контртела (сталь 30ХГСА) 1,02 м/с и удельном давлении 7,5 МПа на пути трения 500 м при времени испытаний 8,17 мин (рис. 5, а). В условиях граничного трения испытания проводились при той же скорости и удельном давлении с подачей масла 20 капель в минуту (масло индустриальное И-20) на пути трения $1,4 \times 10^4$ м при времени испытаний 3,81 ч (рис. 5, б). Скорость и продолжительность испытания при обоих видах трения были установлены опытным путем, исходя из необходимости получения надежных и воспроизводимых результатов при малой продолжительности испытания.

Из данных рисунков видно, что наибольшей износостойкостью обладают упрочненные образцы, легированные 14 % Cr. В силу того, что хром входит в состав хромистой составляющей, которая отвечает за температурный фактор, то дальнейшее увеличение содержания хрома (при содержании XC 20 %) в данной технологии не представляется возможным. Введение бора в шихту способствует равномерному распределению мелкодисперсных карбидов по сечению слоя и является активным аустенизатором. Наружный борированный диффузионный слой представляет собой FeB, а внутренний – Fe_2B .

При такой технологии на поверхности исследуемых образцов формируются достаточно однородные слои

с эффективной глубиной 150–200 мкм, которые представляют собой высокодисперсную структуру с равномерным распределением частиц упрочняющих фаз.

Высокая износостойкость поверхности в первую очередь определяется карбидной фазой и достигается при:

- максимальном количестве карбидов;
- максимальной твердости карбидов, превосходящей твердость абразива;
- минимальном размере карбидов;
- тригональных карбидах типа Cr_7C_3 , ориентированных осью перпендикулярно изнашиваемой поверхности;
- нанесении слоев с большим количеством ($\geq 40\%$) заэвтектических карбидов при условии их значительно го измельчения и удовлетворительных механических свойствах сплавов.

При всех видах износа карбидная фаза должна отличаться минимальным размером, компактной структурой, максимальной твердостью.

Выводы

1. Установлена зависимость коррозионной стойкости поверхности упрочняемых деталей от содержания кремния, бора и никеля в шихте. Выявлено и экспериментально доказано, что силицирование чугуна при содержании кремния в шихте в количестве 10 % приводит к увеличению коррозионной стойкости в 3,2–3,5 раз, а добавка дополнительно бора в количестве 15 % в шихту и оксида никеля в количестве 0,5 % приводит к увеличению коррозионной стойкости чугуна в 3,8–4,2 раза.

2. Установлена зависимость износостойкости поверхности упрочняемых деталей от содержания хрома в шихте. Выявлено, что благодаря содержанию хрома в шихте в количестве 14 % удалось повысить износостойкость поверхностного слоя в 2,4–2,7 раза.




Рис. 5. Залежність износостійкості на матеріалі ВЧ 45-5 без покриття і з різниммісцем хрома на покритті при сухом тренії (а) і в умовах граничного тренія з подачею масла (б)

Список літератури

1. Абраимов Н. В. Хімико-терміческая обработка жаропрочных сталей и сплавов / Абраимов Н. В., Елісеев Ю. С. – М. : Интермет Инжиніринг, 2001. – 622 с.
2. Пугачева Н. Б. Технология поверхностного упрочнения и нанесения покрытий / Пугачева Н. Б. – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2008 – 3 с.
3. Космос и технологии : учебник / [Санин Ф., Джур Е., Санин А., Хуторный В.В.]. – Д. : АРТ-ПРЕСС, 2007. – 456 с.
4. Удовицкий В. И. Антифрикционное пористое силицирование углеродистых сталей : учебник / В. И. Удовицкий М. : Машиностроение, 1977. – 191 с.
5. Ворошнин Л. Антифрикционные диффузионные покрытия : учебник / Ворошнин Л. – Минск : Наука и техника, 1981 – 295 с.
6. Мержанов А. Процессы горения и синтеза материалов : учебник / Мержанов А. – Черноголовка : ИСМАН, 1998. – 512 с.

Одержано 04.09.2013

Ткаченко С.М. Поверхневе легування конструкційних матеріалів відповідального призначення з високовуглецевих матеріалів з метою підвищення корозійної стійкості та зносостійкості

Розглянуто вплив поверхневого легування на корозійну стійкість і зносостійкість. Встановлено взаємозв'язок між структурою, фазовим складом поверхневого шару і показниками міцності.

Ключові слова: графіт, поверхневе легування, змінення, жаростійкість, адгезійна міцність, саморозповсюджувальний високотемпературний синтез, дифузія, мікроструктура, поверхневий шар, корозійна стійкість, зносостійкість.

Tkachenko S. Surface alloying of construction materials of responsible setting from high-carbon materials with the purpose of increasing corrosion and wear resistance.

Influence of the surface alloying on corrosion and wear resistance is described. Interconnection between structure, phase composition of surface layer and mechanical properties is established.

Key words: carbon, surface alloying, work-hardening, heat-resistance, adhesion strength, self-propagating high temperature synthesis, diffusion, microstructure, surface layer, corrosion resistance, wear resistance.

УДК 621.78

О. О. Жданов

Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова (НУК), м. Миколаїв

ВПЛИВ ПЕРЕДРЕКРИСТАЛІЗАЦІЙНОЇ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ НА СУБСТРУКТУРУ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕФОРМОВАНИХ СТАЛЕЙ 20 I 20X13

Досліджено вплив передрекристалізаційної термічної обробки пластично деформованих металів на показники міцності, пластичності, коефіцієнт тепlopровідності, електроопір, субструктурну на прикладі сталей 20 i 20X13.

Ключові слова: пластична деформація, субструктура, фізико-механічні властивості, передрекристалізаційна термічна обробка.

Вступ

Відомо, що найбільш ефективним способом підвищення фізико-механічних властивостей сталей є здрібнення їх субструктур. Особливо високих показників можливо досягти шляхом отримання наноструктурного стану. Однак сучасні методи формування наноструктури порошкові і плівкові технології, інтенсивна пластична деформація, кристалізація з аморфного стану через високу вартість, складність не набули ще широкого застосування у промисловості. Повсюдно застосовують сталі, метали і сплави та покриття із них зі здрібненою субструктурою, ультрадисперсними (нанокристалічними) елементами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

У роботах [1–6] показано, що не вичерпані ще всі можливості деформаційно-термічної обробки металів і сплавів щодо підвищення їх фізико-механічних характеристик. Запропоновано спосіб підвищення показників твердості і зменшення коефіцієнту тепlopровідності пластично деформованих металів і газотермічних покриттів за рахунок формування субструктурних (наноструктурних) елементів у процесі передрекристалізаційної термічної обробки.

Метою цієї роботи є встановлення закономірності впливу передрекристалізаційної термічної обробки на субструктуру та показники міцності і фізичні властивості сталей 20 та 20X13.

Матеріали та методика досліджень

Зразки сталі у відпаленому стані у вигляді пластин $155 \times 15 \times 5$ мм деформували на пресі Р50. Ступінь деформації зразка визначали як відношення різниці висоти до та після деформації, до вихідного значення. Термічну обробку зразків здійснювали в електричній печі СНОЛ-1.6.2.0.08/9-М1 при температурі, яка відповідала або близька до температури первинної рекристалізації матеріалу зразка. Твердість вимірювали на приладах типу Віккерс та Роквелл згідно з ДСТУ ISO 6507-4:2008. Підготовка і випробування зразків для визначення межі міцності проводилися згідно з ГОСТу 1497-84 на машині ІР-5057-50 з навантаженням до 5 т і швидкістю навантаження 0,5 мм/хв. Дослідження субструктур та визначення коефіцієнту поглинання рентгенівських променів проводили методами рентгеноструктурного аналізу за методиками [7], на рентгенівському дифрактометрі ДРОН-3. Зміну розміру областей когерентного розсіювання (ОКР) рентгенівських променів визначали методом апроксимації. Метод апроксимації дозволяє при визначенні розмірів зон когерентного розсіювання розділити вплив внутрішніх напружень і змін розміру субзерна, при зміні яких відбувається розширення або звуження піків на дифрактограмах. Для розрахунків використовували пару чітко розрізнених ліній на дифрактограмі з малими та великими значеннями індексів HKL , головної фази – Fe, оскільки при великих значеннях HKL визначають величину внутрішніх напружень